

STANDARD

Film estensibile in LLDPE prodotto su cast. Per utilizzo manuale o su pallettizzatori senza gruppo prestiro.

		<i>UNIT</i>	<i>VALUE</i>	<i>TOLERANCE</i>	<i>METHOD</i>
<i>SPESSORE/THICKNESS</i>		μ	23	$\pm 1 \mu$	
<i>CARICO A ROTTURA TENSILE STRENGTH AT BREAK</i>	MD	N/mm ²	32	$\pm 10\%$	ASTM D882
	TM		20		
<i>CARICO DI SNERVAMENTO TENSILE STRENGTH AT YIELD</i>	MD	N/mm ²	6,5	$\pm 10\%$	ASTM D882
	TM		5,5		
<i>ALLUNGAMENTO A ROTTURA ELONGATION AT BREAK</i>	MD	%	470	$\pm 10\%$	ASTM D882
	TM		640		

Qualora il film estensibile sia colorato, i valori sopra riportati devono considerarsi ridotti del 10%.

Qualora al film estensibile siano aggiunti additivi, i sopra riportati devono considerarsi ridotti del 5%.

Qualora il film estensibile sia stampato, i valori sopra riportati devono considerarsi ridotti del 5%.